

JOYBLACK® AS 载体黑色母粒

注塑、改性及片材应用



描述

JOYBLACK® AS 载体黑色母粒系列产品是以 SAN(苯乙烯丙烯腈共聚物)为载体的高端黑色母粒，其具有出色的分散性、高黑度和高炭黑浓度。在制品生产过程中具有优异的稀释性、通用性和易加工性能。使用本系列黑色母粒制造的制品具有优异的机械性能、耐化学性和耐侯性等特点。

添加方法

JOYBLACK® AS 载体黑色母粒系列产品在塑料熔体中易于稀释均匀，可直接添加或预先混合后添加。

相容性

ABS、ASA、SAN、PC/ABS	非常优异
PC	优异
Nylon、PBT、PS	好

典型特性

产品型号	炭黑含量	应用	特点
AS95095	45%	改性	高浓度，高光泽，超高黑度
AS95195B	25%	改性注塑	高黑度，高分散
AS95093	45%	改性	高浓度，高光泽，高黑度
AS95593	43%	改性	高分散，高浓度，高黑度
AS95193	30%	改性&注塑&片材	高光泽，高黑度，注塑型
AS5183	30%	改性&注塑&片材	高黑度，高分散
AS95192	30%	改性&注塑&片材	高黑度，高分散
AS5283	20%	注塑&片材	高黑度、高分散、高光泽
AS5083	40%	改性	高黑度、高分散、高光泽
AS95092	45%	改性	高浓度，经济型

上表中的数据只是用于指导的典型测试值，而不是最终产品规格。产品规格可根据客户要求提供。

包装

25KG/包聚乙烯袋。应存放在干燥处。

建议贮存期限：如按指示贮存，最长可达一年。超过一年后，建议复测水分含量后使用。